Možnost mešanja z drugimi 2K brezbarvnimi laki MOBIHEL

Tabela stopnje mat efekta

Tabela prikazuje utežno razmerje mešanj brezbarvnih lakov glede na stopnjo mat efekta.

Stopnja sijaja / Kombinacije lakov	pol mat ca. 40%	pol sijaj ca. 60%	sijajni ca. 80%	MOBIHEL 2K trdilec	MOBIHEL 2K HS trdilec
MOBIHEL 2K brezbarvni lak mat low VOC MOBIHEL 2K HS 2:1 brezbarvni lak low VOC	90 g 10 g	80 g 20 g	70 g 30 g	2:1 MOBIHEL 2K trdilec 1100 ali 1300 ali 1500 + 20% MOBIHEL 2K redčila 2100	3:1 MOBIHEL 2K HS trdilec 4100 ali 4500 + 30% MOBIHEL 2K redčila 2100
MOBIHEL 2K brezbarvni lak mat low VOC MOBIHEL 2K 2:1 brezbarvni lak anti scratch	90 g 10 g	85 g 15 g	60 g 40 g	2:1 MOBIHEL 2K trdilec 1100 ali 1300 ali 1500 + 10 % MOBIHEL 2K redčila 2100 ali 2300 ali 2500	3:1 MOBIHEL 2K HS trdilec 4100 ali 4500 + 20 % MOBIHEL 2K redčila 2100 ali 2300 ali 2500

Stopnja mat efekta je odvisna od sledečih faktorjev (vpliv faktorjev lahko povzroči spremembo stopnje sijaja tudi za 10 -20 %)

faktor	višji sijaj	nižji sijaj
čas odzračevanja med sloji	krajši	daljši
debelina nanosa	višja	nižja
trdilec	počasnejši	hitrejši
redčilo	počasnejše	hitrejše
delovna viskoznost	višja	nižja
način sušenja	forsirano sušenje v peči	zračno sušenje
suha snov trdilca	višja suha snov	nižja suha snov